



Handleiding Sealer – matte finish, op waterbasis

1.	Benodigdheden	2
2.	Uitleg en ondergrond	3-5
3.	De toepassing	6
	• Componenten A en B mixen	6
	• Sealer aanbrengen	7
4.	Tips & Adviezen	8
5.	Voorzorgsmaatregelen	9



Benodigdheden

De benodigde producten voor het beste resultaat:

- Sealer component A
- Sealer component B
- Weegschaal
- Een platte kwast
- Een microvezel roller
- Een hoog verfbakje
- Handschoenen
- Boormachine met mengarm tbv mixen



Uitleg sealer



Waarom een finishlaag met een sealer op waterbasis?

Het is ontworpen voor een effectieve bescherming en afwerking en biedt een barrière tegen slijtage. Onze sealer is van hoge kwaliteit, zorgt voor een gladde en professionele uitstraling en is milieuvriendelijk. De sealer zorgt ervoor dat het microcement echt gaat 'leven': de natuurlijke uitstraling van ons microcement wordt extra benadrukt.

Per m2 gebruik je maximaal 100 gram per laag.

Je brengt de sealer aan met een microvezel roller en een platte kwast. Rol de sealer kruislings uit over het oppervlak, zodat je geen verdikkingen meer ziet.





Sealer aanbrengen

Je hebt de microcement lagen aangepast, de laatste laag (licht) opgeschuurd en alles droog en volledig stofvrij gemaakt.

Onze sealer op waterbasis is een twee-componenten polyurethaan op waterbasis voor bescherming, afdichting en als decoratieve afwerking.

De mengverhouding van de A en B component is 5 staat tot 1 (5:1).

Bijvoorbeeld: 500gr component A staat tot 100gr component B.

Mix het product goed door elkaar met behulp van een elektrische mixer op lage snelheid (300-400 tpm). Zorg dat er geen lucht in het mengsel komt.

- Zorg dat het volledige oppervlak heel goed schoon en stofvrij is.
- Draag slijtvaste kleding wat niet pluist.
- Let op dat schoenen niet afgeven op de vloer.
- Verwijder eventuele pluïjes, haren of vlekjes voordat je de sealer aanbrengt op de vloer.

Breng de sealer met een korte microvezel roller aan en gebruik voor de randen en hoeken een platte kwast. Om markeringen te voorkomen, rol je kruislings, zodat verdikkingen (verdikte 'witte' lijnen bijvoorbeeld) niet meer zichtbaar zijn.

Gebruik maximaal 100 g/m² per laag. Droogtijd: 12 uur.

Na 12 uur is het oppervlak beloopbaar.



Indien een tweede laag sealer gewenst is, breng je deze na 12 uur aan (niet schuren, maar direct aanbrengen over de eerste laag).



Wachttijd



Het behandelde oppervlak is **na 7 dagen volledig uitgehard** en heeft dan de uiterste belastbaarheid behaald. Tot die tijd wordt geadviseerd om geen zware meubels tegen de wand te plaatsen of over de vloer te verplaatsen.



Tips & Adviezen



Onderhoud

- Langer plezier van je microcement vloer, wand of keukenblad? Gebruik dan geen schoonmaakmiddelen met bijtende middelen zoals citroen. Ons **Reinigingsmiddel voor microcement** is speciaal ontwikkeld om microcement te reinigen.



Voorzorgs- maatregelen



Sealer op waterbasis

Bij contact met de ogen deze met veel schoon water spoelen en een arts raadplegen.

Handen en huid wassen met zeep en warm water.

Voorkom lozing in het milieu.



Let op! Vermijd vorst en temperaturen boven de 35° C. Het product kan circa 8 maanden na levering bewaard worden in originele en gesloten container en afgedekte opslaglocatie.

