



Handleiding Proefpakket- eerst even oefenen

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Pakketinhoud + benodigdheden | 2 |
| 2. | De toepassing | 3-5 |
| 3. | <ul style="list-style-type: none">• Korrelprimer aanbrengen• Microcement L aanbrengen• Schuren na droogtijd | 3
4
5 |
| 4. | Klaar voor je eigen project? | 6 |
| 5. | Voorzorgsmaatregelen | 7-8 |



Aan de slag met microcement!



Leuk dat je aan de slag gaat met microcement! Met dit proefpakket kun je op een laagdrempelige manier kennismaken met het materiaal en zelf ervaren hoe het smeert.

Voor deze proef doorloop je de volgende stappen:

Korrelprimer → laag L → schuren

Het volledige microcementsysteem bestaat uit meerdere lagen:

Korrelprimer → laag XL → schuren → laag L → schuren → laag M → schuren → sealen → sealen

Met het proefpakket doorloop je dus **niet het volledige systeem**. Het is vooral bedoeld om alvast te oefenen en een gevoel te krijgen voor het materiaal, de spaan en de verwerking.

Veel plezier met uitproberen!



Pakketinhoud + Benodigheden



- Korrelprimer (**in pakket**)
- Een platte kwast en/of een microvezel roller
- Een hoog verfbakje
- Microcement L (**in pakket**)
- Flexibele metalen spaan (**optioneel in pakket**)
- Roerstok
- Schuurpapier korrel 40 (optioneel nodig)
- Handschoenen



Korrelprimer aanbrengen



- Schud het product goed door elkaar.
- Giet de primer in een verfbakje.
- Breng de primer aan met een microvezel roller en gebruik voor randen en hoeken een platte kwast.

Per m2 gebruik je tussen de 100 en 150 gram.

De primer is een product op waterbasis, waardoor je de materialen na toepassing eenvoudig kunt reinigen met water.

Droogtijd: 2 uur. 



Microcement L

aanbrengen




Mano kant-en-klaar microcement is van hoge kwaliteit. Het is gebruiksklaar, bestendig en van nature waterafstotend. Praktisch kan het op elk geconsolideerd oppervlak aangebracht worden, zoals tegels, beton, stuc of hout.

- Roer het product goed door voor gebruik.
- Pas toe met een flexibele metalen spaan.
- Breng een egale, dunne laag aan.
- Houd de troffel tussen 45 -90 graden op het oppervlak. Hoe rechter je de troffel houdt, hoe minder microcement je per oppervlak gebruikt.
- Schraap niet meer dan ca. 4 keer over hetzelfde deel om zwarte markeringen te voorkomen.
- Maak geregeld je spaan schoon. Dat wil zeggen: tussen een aantal keer smeren door, haal je het overvloedige microcement van de voor en achterkant van je spaan af, zodat dit geen sporen achterlaat tijdens het smeren.
- Reinig de spaan direct na gebruik met water. **Let op:** de randen van de spaan kunnen scherp zijn.
- Verbruik L: ca. 900 gram per m² (laagdikte van 0,8mm).

Droogtijd: ca. 12 uur



Schuren na droogtijd



Na de droogtijd kun je de aangebrachte laag schuren met korrel 40. Hiermee volg je de verwerkingwijze zoals die binnen ons volledige microcementsysteem wordt toegepast.

Let op: bij het proefpakket werk je alleen met **korrelprimer → laag L → schuren**.

Het volledige systeem bestaat uit:

Korrelprimer → laag XL → schuren → laag L → schuren → laag M → schuren → sealen → sealen

Het proefpakket is bedoeld om kennis te maken met het materiaal en de verwerking. Je doorloopt hiermee dus niet het volledige systeem.



Klaar voor je eigen project?



Goed gevoel bij het aanbrengen van microcement? Dan ben je klaar om aan je eigen project te beginnen!

In onze webshop vind je verschillende Alles-in-één pakketten, afgestemd op het type ondergrond en project. Kies bijvoorbeeld voor een **pakket voor een vloer, over tegels, een wand of een meubel**. En kies uit diverse groottes in m2.

Bij ieder pakket vind je de bijbehorende **stap-voor-stap handleiding**, zodat je precies weet hoe je te werk gaat. Alle informatie en handleidingen vind je op onze website **manomicrocement.nl**.



Voorzorgs- maatregelen



Primer

Bij contact met de ogen deze met veel schoon water spoelen en een arts raadplegen.

Handen en huid wassen met zeep en warm water.

Voorkom lozing in het milieu.



Let op! Vermijd vorst en temperaturen boven de 35° C. Het product kan circa 8 maanden na levering bewaard worden in originele en gesloten container en afgedekte opslaglocatie.

Voorzorgs- maatregelen



Kant-en-klaar microcement L

Bij aanraking met de ogen 15 minuten met veel water spoelen. In geval van contact met de huid, wassen met water en zeep. In geval van inslikken, niet laten braken en onmiddellijk een arts raadplegen.

Het is aanbevolen om de volgende maatregelen in acht te nemen:

- Goede ventilatie
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen
- Rubber handschoenen
- Mondmasker tijdens het schuren



Let op! Vermijd vorst en temperaturen boven de 35° C. Het product kan circa 8 maanden na levering bewaard worden in originele en gesloten container en afgedekte opslaglocatie.

